

ECO-FIT

1

Dwukomponentowy wypełniacz dylatacji i fug podatnych nawierzchni brukowanych.

Zastosowanie

ECO-FIT jest trwałym wypełnieniem fug kostek brukowych i innych elementów układanych na chodnikach, placach, parkingach i skarpach o szerokości min 5 mm. Przeznaczona jest dla nawierzchni obciążonych ruchem lekkim i średnim.

Zalety

- ◆ Tworzy trwałą nie wypłukiwaną fugę odporną na mechaniczne uszkodzenia
- ◆ Zapewnia odprowadzenie wody poprzez fugę z powierzchni do wnętrza nawierzchni
- ◆ Chroni przed zarastaniem fugi mchem i roślinami
- ◆ Szybko utwardza wypełnienie fugi
- ◆ Tworzy estetyczną kolorową kompozycję dobraną do kostki brukowej
- ◆ Nie brudzi kostki

Charakterystyka

Jest to dwuskładnikowy system specjalnie dobranych kruszyw i chemicznie wiążących je polimerów dających po wymieszaniu stabilną strukturę fug.

Instrukcja stosowania

Przygotowanie fug

Wszystkie dylatacje przed wypełnieniem winny być suche i wolne od porostów i odłamków. Podłoże winno być wodoprzepuszczalne i odpowiednio do planowanych obciążeń ustabilizowane.

Fuga w których ma być zastosowany **ECO-FIT** musi mieć szerokość min. 5 mm i głębokość 2,5 cm na całej długości.

Ograniczenia

ECO-FIT nie należy stosować podczas deszczu lub gdy podłoże jest mokre. Nie należy stosować **ECO-FIT** także w temperaturach poniżej 5°C.

Świeżo fugowane nawierzchnie należy chronić przed deszczem min. 12 h od ułożenia.

Aplikacja

ECO-FIT dostarczony jest w wiadrach z kruszywem i dołączoną do niej butelką z żywicą. Butelkę należy opróżnić do wiadra i wymieszać z kruszywem za pomocą mieszadła mechanicznego przez ok. 3 min do uzyskania jednolitej masy. Po rozsypaniu masy na nawierzchni należy ją za pomocą szczotek wmieść do wnętrza fugi. Całość zakańczamy w momencie gdy fugi są całkiem wypełnione. Utwardzenie fugi następuje w kontakcie z powietrzem w okresie 8-24h w temperaturze 15-20°C i 4-8 h w temp. 20°C

Wydajność

Tak przygotowana masa z 20 kg wiadra pozwala na wypełnienie fug

Szer. 5 mm	na	12,5 m ²
6 mm	na	10,7 m ²
7 mm	na	8,7 m ²
8 mm	na	7,8 m ²
9 mm	na	6,2 m ²
10 mm	na	5,2 m ²

przy wypełnieniu fugi na 2,5 cm głębokości. **ECO-FIT** jest pakowany w 20 kg wiadra. Okres przechowywania to 1 rok.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia i inne elementy mające kontakt z **ECO-FIT** należy umyć bezpośrednio po użyciu za pomocą ciepłej wody z mydłem.

Środki ostrożności.

ECO-FIT jako środek oparty na żywicy należy stosować tak by nie miał kontaktu z skórą i oczyma. Należy stosować go w dobrze wentylowanych przestrzeniach. Należy nosić odpowiednie ubranie ochronne, rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą należy natychmiast wymyć skórę wodą z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami należy je dokładnie przepłukać dużą ilością czystej wody i zwrócić się o pomoc lekarską.